



Mulbrod - Super 6-G (PA 13) AlMg4,5Mn0,7

walcowane płyty aluminiowe przycięte na wymiar o bardzo dokładnym frezowaniu.

mulbrod – wykroje przycięte na wymiar z materiału **Super 6-G AlMg4,5Mn0,7 3.3547/5083** to polski odpowiednik **PA 13**, odpowiadają dużym wymaganiom co do obrabialności przy jednoczesnej stabilności kształtu. Płyty wytworzone z aluminium walcowane kawałkowo oraz wyżarzone według specjalnej metody, bardzo dokładnie frezowane w zakresie grubości oraz obustronnie foliowane.

mulbrod – wykroje przycięte na wymiar z materiału **Super G-6** stanowią szerokie spektrum zastosowań w budowie maszyn specjalnych, budowie / konstrukcji przyrządów i narzędzi.

Właściwości:

bardzo dobra skrawalność, dobra stabilność kształtu, dobra spawalność MIG/WIG, dobra odporność na korozję, powierzchnia łatwa do anodowania i anodowania twardego możliwe chromowanie twarde oraz niklowanie chemiczne.

Skład chemiczny:

Mg 4,0-4,9%-**Mn** 0,4-1,0%-**Cr** 0,05-0,25%-
Fe ≈ 0,4%-**Si** ≈ 0,43%- **Cu** ≈ 0,1%- **Zn** ≈ 0,25%
Ti ≈ 0,15%

Właściwości mechaniczne / fizyczne:

Gęstość:	270	kg/dm ³
Wytrzymałość na rozciąganie:	Rm ok.275-350	N/mm ²
Granica plastyczności:	Re 125	N/mm ²
Wydłużenie przy zerwaniu:	A% 17	
Twardość Brinella:	HB 30 ok.70	

Wykonanie/Tolerancje:

Grubość:	szlifowana N6 (Ra 0,64) tolerancja. -0 / +0,2 mm
Równoległość:	max. 0,35 mm przy grubości <15mm max. 0,20 mm przy grubości >15mm
Płaskość:	≤ 0,20 mm
Długość/Szerokość:	cięta piłą tarczową precyzyjną wymiar znamionowy +0,3 / +0,8mm
Obróbka powierzchniowa:	eloksal.anod.twarde niklow.chem.

Wymiary składowe:

Długość / Szerokość:	ok. 1250 / 2500 mm
Grubość:	6, 8,10, 12, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60 mm

